

## Informace o produktu: Tvrdý voskový olej- opravná a údržbová pasta

### Ideální pro péči a zkrášlení ploch ošetřených tvrdým voskovým olejem



#### Popis produktu:

Bezbarvá kombinace vosku a oleje určená k opravě drobných poškození u všech dřevěných povrchů ošetřených tvrdým voskovým olejem. Osmo Tvrdý voskový olej – opravná a údržbová pasta je vytvořena na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků.

Mikroporézní. Jednoduchá aplikace - bez základového nátěru a následného přebroušení - šetří čas a peníze. Odolná vůči vínu, pivu, kolovým nápojům, kávě, čaji, ovocným džusům, mléku a vodě podle (podle DIN 68861-1A), na ošetřeném povrchu nevznikají skvrny. Zaschlý nátěr je neškodný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči potu a slinám podle normy DIN 53160, vhodné i pro dětské hračky v souladu s požadavky EN 71.3)

#### Použití:

Osmo Tvrdý voskový olej – opravná a údržbová pasta je ideální pro opravu drobných poškození u všech dřevěných povrchů ošetřených tvrdým voskovým olejem, například povrchů nábytku a pracovních ploch z masivního dřeva (např. kuchyňské plochy, psací stoly, police, atd.) v interiéru. Také určen pro podlahy a schody z masivního dřeva, selských prken, palubek, OSB desek nebo pro korkové podlahy.

#### Složení:

Na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicového, sójového a bodlákového) a vosků (karnaubového a kandelinového), parafínů, sikativ (sušidel) a voduodpuzejících aditiv. Obsahuje dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

#### Fyzikální vlastnosti:

hustota:	0,88 – 0,95 g/cm <sup>3</sup>
viskozita:	pasta
zápach:	slabý, jemný; po zaschnutí bez zápachu
teplat vzplanutí:	≥ 60°C podle DIN EN ISO 2719

#### Skladování:

Doba životnosti je 2 roky a více, je-li výrobek uchováván v suchu v těsně uzavřeném obalu.

#### Příprava povrchu:

Dřevěný povrch musí být čistý a suchý. Pro tento účel postačí očištění hadříkem, silněji znečištěné plochy vyčistíte např. Osmo Čističem ve spreji a po zaschnutí otřete. Drobné trhliny, větší spáry a/nebo otvory dle potřeby vybruste nebo zatmelte (např. Osmo Tmelem na dřevo).

#### Aplikace:

Hladkým hadříkem nanášejte tenkou vrstvu po směru vláken. Nechte sušit 8 - 10 hodin za dostatečného větrání. Dle potřeby postup 2 - 3 krát opakujte.

## Informace o produktu: Tvrdý voskový olej- opravná a údržbová pasta

### Doba schnutí:

Přibližně 8 - 10 hodin (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí. Zajistěte dobré větrání.

### Vydatnost:

75 g postačí při jedné aplikaci pro přibližně 2 - 3 m<sup>2</sup> surového dřeva.

### Upozornění:

Olej zesiluje přirozený barevný odstín dřeva (trvale mokrý efekt). Nanesení moc silné vrstvy, a špatné větrání prodlužuje dobu schnutí. Pro větší lesk naneste tenkou vrstvu přípravku Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek a po zaschnutí vyleštěte.

### Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Pozor: Výrobkem nasáklou látku okamžitě po použití vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení).

Zaschlý nátěr splňuje požadavky normy DIN 4102 třída B2 (normálně hořlavý). Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

### Odstraňování:

Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy, odevzdejte ve sběrnách nebezpečných odpadů (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné obaly.

### Odstíny:

3080 bezbarvý, pasta

### Balení:

75 g, tuba

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00,  
únor 2018