



COMMERCIAL

# Logitex Ultimate 55

## Heterogenní Vinyl

### Technický list

Heterogenní PVC	EN 650	
Třída zátěže	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Celková tloušťka	EN ISO 24346	3,20 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,55 mm
Nášlapná vrstva PUR úprava		HyperGuard+
Celková váha/m <sup>2</sup>	EN ISO 23997	ca. 2124 g/m <sup>2</sup>
Šíře	EN ISO 24341	2-4 m
Standardní délka role	EN ISO 24341	ca. 25 m
Váha standardní role		ca. 102-204 kg
Hořlavost	EN 13501	Cfl-s1
Protiskluznost	EN 13893	DS
Protiskluzová úprava	EN 16165	R11
Trvalá deformace	EN ISO 24343-1*	≤ 0,20 mm
Odolnost proti otlakům od nábytku	EN ISO 16581	Žádné viditelné poškození
Dimenzionální stabilita	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Elektrický odpor	EN ISO 1081	7,8 x 10 <sup>8</sup> Ohm
Statická elektrická náchylnost	EN 1815	0,4 kV (antistatic)
Dimenzionální stabilita	EN ISO 23999	≤ 0.10%
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	0,17 W/(m.K)
Tepelná izolace	EN ISO 12667	0,0107 m <sup>2</sup> .K/W
Množství pojiva v nášlapné vrstvě	EN ISO 10582	Typ I
Skupina oděru	EN 660-2	Třída T
Kvalita vzduchu uvnitř		A+
Akustická izolace	EN ISO 717-2	ΔLw 19 dB
Odolnost kolečkové židli	EN ISO 4918	Ano
Typ kolečka	EN 4918	Typ W
Stálobarevnost	ISO 105B02	6
Podlahové vytápění	EN 12524	Vhodný
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	Velmi dobrý
Svařování za tepla		Dostupný
Svařování za studena	Invisiweld	Vhodný
Záruka		5 let

\* Semi loose lay testing

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal  
De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal gebruik | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung

IVC reserves the right to change or amend any written information without notice.  
Ensure the latest information is being consulted by referring to the website.



We reserve all rights for technical improvements. 01/2023