

**Qualität/ Quality/ Qualité:**  
Kollektion/ Collection/ Collection :

**VARIA**  
Projection

Konstruktion/ Construction/ Description:

1/10" Getufteter Velours, meliert  
1/10" tufted velours, intermingled  
1/10" velours tufté, mélangé

Zusatzeignungen/ Additional properties/ Autres propriétés



Polnutschicht/ Pile material/ Composition de la fibre:

100 % PA 6

Beschichtung/ Backing/ Dossier:

texback® contract

Grundmaterial/ Carrier material/ Composition du support:

100 % PES

Gesamtgewicht/ Total weight/ Poids total:

ca. 1500 g/m<sup>2</sup>

Poleinsatzgewicht/ Pile weight/ Poids de velours:

ca. 820 g/m<sup>2</sup>

Polnutschichtgewicht/ Weight of pile material/ Poids du velours utile:

ca. 580 g/m<sup>2</sup>

Polrohndichte/ Pile density/ Densité du velours:

ca. 0,153 g/cm<sup>3</sup>

Poldicke/ Pile thickness/ Epaisseur du velours :

ca. 3,8 mm

Gesamtdicke/ Total thickness/ Epaisseur totale:

ca. 6,0 mm

Noppenzahl/ Number of tufts/ Nombre de points:

ca. 2133 dm<sup>2</sup>

Trittschallschutz/ Impact noise insulation/ Isolation acoustique

DIN EN ISO 717-2

ΔLw= 25 dB

Schallabsorptionsgrad/ Sound absorption/ Absorption phonique

DIN EN ISO 354

Hz: 125 250 500 1000 2000 4000

αw: 0,20

αs: 0,01 0,02 0,09 0,17 0,39 0,60

Wärmedurchlasswiderstand/ Thermal resist./ Résist. thermique

DIN ISO 8302:1991

1/λ = 0,07 m<sup>2</sup> K/W

Für Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung geeignet.

Suitable for fitting on subfloors with hot water underfloor heating-systems.

Adapté à la pose sur sols chauffants à eau chaude.

Brandverhalten/ Fire rating/ Comportement au feu

DIN EN 13501-1

Brandklasse/ Fire class/ Classement feu

**C<sub>fl</sub>-s1** verklebt mit Henkel T410  
glued with Henkel T410  
collé avec Henkel T410

max. Aufladung/ max. static resistance/ Charge électrique max.

DIN EN 1815 Bl.2 ≤ 2,0 KV

Durchgangswiderstand/ Vertical resistance/ Résistance transversale

DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R<sub>DT</sub> ≤ 10<sup>10</sup> Ω

Oberflächenwiderstand/ Surface resistance/ Résistance surfacique

DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R<sub>OT</sub> ≤ 10<sup>10</sup> Ω

Wasserechtheit/ Water fastness/ Comportement à l'eau DIN EN ISO 105-E01

Lichtechtheit/ Light fastness/ Comportement à la lumière DIN EN ISO 105-B02

Reibechtheit/ Rubbing fastness/ Comportement au frottement

DIN EN ISO 105-X12

mind. Note/ N./ min.note 4

mind. Note/ N./ min.note 5

mind. Note/ N./ min.note 4

**CE**  
13  
Vorwerk & Co. Teppichwerke  
GmbH & Co. KG  
Kuhlmannstrasse 11  
D - 31785 Hameln  
Tuftingartikel PA mit Textilrücken  
EN 1307  
DOP: 1062#1+5/509+508  
Reaction to fire: C<sub>fl</sub>-s1  
Slip resistance: DS  
EN 14041: 2004  
1658  
Textile floor covering to be  
used within a building

Vorwerk & Co.  
Teppichwerke  
GmbH & Co. KG  
D - 31785 Hameln  
AbZ-Nr: Z-156.601-508  
Emissionsgeprüfter  
Bodenbelag  
nach DIBt-Grundsätzen  
**IFI**  
Textiles & Flooring Institute GmbH



Alle Artikel der Vorwerk-Teppichwerke, die mit dem green label plus Zertifikat ausgezeichnet sind, entsprechen den LEED Kriterien des US Green Building Council.  
Each product from Vorwerk-Carpet who received the the green label plus certificate comply with the LEED criteria from the US Green Building Council.  
Tous les produits Vorwerk moquette qui sont marqués du certificat green label plus, répondent aux critères LEED d'US Green Building Council.

Dieser Artikel ist für die Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung bei vollflächiger Verklebung mit wärmealterungsbeständigen Dispersionsklebern geeignet. Um Maßänderungen zu vermeiden, empfehlen wir eine feste Verlegung (Verkleben mit Dispersionsklebern). Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter [www.vorwerk-teppich.de](http://www.vorwerk-teppich.de).

This article is suitable for fitting on subfloors with hot water floor heating system if glued all-over with heat ageing resistant dispersion glue. To avoid dimensional changes, we recommend firm fitting (glueing with dispersion glue). Laying recommendation: please refer to the current Maintenance- and Laying recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve the right to adapt our technical details accordingly. Latest data sheets are available at [www.vorwerk-carpet.com](http://www.vorwerk-carpet.com).

Cet article convient à la pose sur sols chauffants à eau chaude pour une pose intégralement collée avec de la colle dispersion résistante à la chaleur et au processus de vieillissement. Pour éviter des rétrécissements nous recommandons une pose fixe (coller avec colles dispersion). Conseils de pose: voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées. Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous [www.vorwerk-moquettes.com](http://www.vorwerk-moquettes.com).