



LANO - Zuidstraat 44 - B8530 Harelbeke
Tel. +32-56-65 40 00 - Fax + 32-56-65 40 09
marketing@lano.be - www.lano.com

TECHNICKÝ LIST OASIS SB/DLN OAS

KVALITA
OBJEDNÁVKOVÝ KÓD

DATUM:
NAHRAZUJE:

27/05/2014
21/12/2010

OASIS SB/DLN OAS
OAS

ŠÍŘE (±) cm

TYP

MÍRA A TYP

TEXTURA

BARVENÍ/METODA TISKU

± 400 & 500

KOLEKCE

1/4" BERBER SMYČKA

DOBARVOVÁNO

SLOŽENÍ VLASU

ZNAČKA VLÁKNA

WOOLMARK

NEŠPINIVOST

ODOLNOST PROTI MOLŮM

VLNA

WOOLMARK

STŘEDNÍ BYTOVÝ

✓

PRIMÁRNÍ PODKLAD

TKANÝ

SEKUNDÁRNÍ PODKLAD

TKANÝ SYNTETICKÝ SEK. PODKLAD

HMOTNOST VLASU (±) gr/m²

CELKOVÁ HMOTNOST (±15%) gr/m²

± 1.030

± 2.310

EFEKTIVNÍ VÝŠKA VLASU (±) mm

CELKOVÁ VÝŠKA (±) mm

POČET UZLŮ (±) m²

VŠITÍ NA ŠÍŘKU (±) /10 cm

VŠITÍ NA DÉLKU (±) /10 cm

± 5,2

± 9,0

± 54.950

± 15,70

± 35,00

OPAKOVÁNÍ VŠÍVANÉHO DESIGNU (±) mm

OPAKOVÁNÍ TIŠTĚNÉHO DESIGNU (±) mm

±

±

DĚLKA ROLE (±) m

VLAS DOVNITŘ/VEN

± 25

VLAS DOVNITŘ

LANO KLASIFIKACE

LOŽNICE

OBÝVACÍ POKOJ

KANCELÁŘ

KOLEČKOVÁ ŽIDLE, DOMÁCÍ UŽITÍ

KOLEČKOVÁ ŽIDLE, KOMERČNÍ UŽITÍ

SCHODY, DOMÁCÍ UŽITÍ

SCHODY, KOMERČNÍ UŽITÍ

ELEKTROSTATICKÉ CHOVNÁNÍ

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

KOUPELNA

NEŠPINIVOST

OSOBNÍ POČÍTAČ

✓

✓

✓

STATICKÁ KONTROLA

✓

✓

9D6D2B2E

PRODIS ČÍSLO

GUT ČÍSLO

DIBT

20975

UPEC n°

KLASIFIKACE

HQE

EN 1307

CL. 22+ - CL. 31

Bytová střední . Komerční nízká



DALŠÍ CHARAKTERISTIKY EN 1307

TŘÍDA KOMFORTU

LC3



NEHOŘLAVOST EVROPA

EN 13501-1

Cfl-s1



NEHOŘLAVOST VELKÁ BRITÁNIE

BS 4790

MALÝ RADIUS

LANO KLASIFIKACE

KLASIFIKACE BS7131

VYSOKÁ NE-BYTOVÁ

